

**ARAUCOPLY**<sup>®</sup>  
Master Mueblería

Tablero contrachapado de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables, ideal para muebles de alta calidad.

## DOS CARAS LIMPIAS, SIN PARCHES

APARIENCIA  
SUPERIOR

GRAN RESISTENCIA  
Y VERSATILIDAD

CALIDEZ DE LA  
MADERA NATURAL



Diseño y Fotografía:  
Maderística.cl

### Características

- Madera de Pino Radiata.
- Terminación de las caras\*:  
**Cara y trascara grado An:**
  - Caras limpias, lijadas, sin parches.
  - No acepta reparaciones sintéticas**Acepta grietas retapadas con pasta a base de madera según el siguiente detalle:**
  - Ancho menor a 1 mm: Sin restricción en el largo. Podría existir más de una.
  - Ancho entre 1 mm y 2 mm: Largo no puede exceder de 300 mm (30 cm). Podría existir más de una.
  - Ancho 2 mm: Largo máximo 500 mm (50 cm) y solo una grieta.
- Cara lijada con grano 150 y trascara con grano 120.
- Contenido de humedad: 8%.
- Cantos sin pintar.

### Ventajas del producto

- 100% Madera natural.
- Las dos caras limpias, sin parches ni reparaciones sintéticas.
- Mínima presencia de aberturas internas.
- Alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Ideal para barnizar.

### Principales aplicaciones

- Muebles.
- Revestimiento de muros y cielos.
- Carpintería en general.

### Terminación

- En aplicaciones al interior, se puede usar barnices, tintes, lacas o pinturas.
- Preparar la superficie y aplicar el producto siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Consultar la Guía técnica de recubrimientos para tableros ARAUCOPLY en: [www.araucosoluciones.com](http://www.araucosoluciones.com).

### Almacenamiento

- Almacenar los tableros bajo techo de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones de madera.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

### Especificaciones Técnicas

| Producto                   | Dimensiones |         |         | Tolerancias |          |          |               | Paquete  | Peso Pieza |
|----------------------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|----------|---------------|----------|------------|
|                            | espesor mm  | largo m | ancho m | espesor mm  | largo mm | ancho mm | cuadratura mm | unidades | kg         |
| ARAUCOPLY Master Mueblería | 15          | 2,44    | 1,22    | -0,3/+0,5   | -1,5/+0  | -1,5/+0  | ≤2            | 31       | 24,0       |
|                            | 18          | 2,44    | 1,22    | -0,1/+0,6   | -1,5/+0  | -1,5/+0  | ≤2            | 26       | 29,0       |

### Terminación de las Caras\*

Cara  
Grado An



Trascara  
Grado An



\* Para mayor información sobre los grados en las caras, visite [www.araucopy.com](http://www.araucopy.com) o consulte a su proveedor.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Inscríbete y descarga útil contenido  
[araucosoluciones.com](http://araucosoluciones.com)

Síguenos en:    

» Proyectos  
 » Serie Cómo Hacer  
 » Optimizador de Corte