

**arauco**  
OREGON

## Permite terminación de pintura, BARNICES O ACABADO NATURAL

Madera de Pino Oregón nacional seca en cámara. El tono amarillo rojizo y las vetas vistosas la hacen ideal para aplicaciones en construcción y mueblería.

- VIGAS A LA VISTA, PÉRGOLAS
- CONSTRUCCIÓN Y MUEBLERÍA
- CEPILLADA EN SUS 4 CARAS

[www.arauco.com](http://www.arauco.com)



carbono neutral

**arauco**

[www.arauco.com](http://www.arauco.com)

### CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Oregón nacional.
- Cepillada en sus 4 caras.
- Humedad de vigas y tablas: 15% promedio.
- Presencia de grietas naturales.
- Cabezal sin pintar.

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Producto versátil para aplicaciones de pintura, barnices o acabado natural.
- Color amarillo rojizo y vetas marcadas.

### PRINCIPALES APLICACIONES

- Vigas a la vista.
- Pilares.
- Pérgolas, cobertizos y quinchos.
- Fabricación de muebles.
- Carpinterías.

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 listones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
Denominación	Escuadrías			Tolerancias			Paquete	Peso pieza
	espesor mm	ancho mm	largo m	espesor mm	ancho mm	largo mm	unidades	kg
1x2	19	41	3,2	0/+2	0/+2	0/+10	624	2,26
1x4	19	90	3,2	0/+2	0/+2	0/+10	288	4,50
1x5	19	115	3,2	0/+2	0/+2	0/+10	216	5,65
2x2	41	41	3,2	0/+2	0/+2	0/+10	312	4,48
2x4	41	90	4,0	0/+2	0/+2	0/+10	120	9,08
2x6	41	138	4,0	0/+2	0/+2	0/+10	84	13,93
2x8	41	185	4,0	0/+2	0/+2	0/+10	60	18,33
4x4*	90	90	3,2	0/+2	0/+2	0/+10	40	13,00
5x5*	115	115	3,2	0/+2	0/+2	0/+10	48	20,63

\* Contenido de humedad: 18% promedio.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.